

Kohde: Hollantilaisentie 11**Kosteusmittaaja: Delete Finland Oy / Jaana Kovalchuk****Porareikämittaus****Mittauskalusto**

Mittari	Mittapäät	kalibroitu, kk / vuosi
HMI41	HMP44 mp21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30	6 / 2016
HMI41	HMP 42/ HB 22, HB 27	8 / 2016

Sisä- ja ulkoilmaolosuhteet 27.7.2017

Mittapää	sijainti tv. paikannus	suht.kost. % RH	lämpöt. °C	abs.kost. g/m ³
HMP 42/ HB 22	Ulkoilma klo 10:00	59,6	19,8	10,2
HMP 42/ HB 22	Sisäilma klo 10.15	54,3	19,2	9,5

Kosteusmittaus porareikämenetelmällä

Porareikä (MP1, MP2, MP3) tehty 24.7.2017 / Jaana Kovalchuk. Kosteusmittaukset 27.7.2017, klo 9:00 – 10:30.

Porareikä ja mittapää	paikka, materiaali ja syvyys yms.	lämpöt. °C	suht.kost. % RH	abs.kost. g/m ³	tulkinta
Mittapiste nro 1 MP 1. 025 materiaalivarasto. Maanpaineisinä rappaus, tiili ja betoni					
HMP44 mp 21 HB	PR 1 (90 mm syvä)	18,9	68,7	11,1	Kuiva
HMP44 mp 22 HB	PR2 (160 mm syvä)	19,2	77,4	12,7	Kuiva
HMP44 mp 24 HB	PR 3 (180 mm syvä)	19,7	77,4	10,10	Kuiva
Mittapiste nro 2 MP 2. Opetustila 052 IP-luokka. Maanpaineisinä, rappaus ja tiili					
HMP44 mp 26 HB	PR 4 (85 mm syvä).	21,8	63,6	12,2	Kuiva
HMP44 mp 27 HB	PR5. (180 mm syvä)	21,8	67,3	12,9	Kuiva
HMP44 mp 28 HB	PR6. (220 mm syvä)	21,8	72,0	13,8	Kuiva
Mittapiste nro 3 MP 3. Puutyösali 068. Maanpaineisinä, betoni soratäyttöön asti					
HMP44 mp 29 HB	PR 7 (100 mm syvä)	20,4	55,4	9,8	Kuiva
HMP44 mp 30 HB	PR 8 (160 mm syvä)	20,8	53,0	9,4	Kuiva

DELETE FINLAND OY

Helsinki 28.7.2017

Jaana Kovalchuk, FM

Rakennusterveysasiantuntija, VTT-C-22611-26-17

0400271537, jaana.kovalchuk@delete.fi